Knauf Uniflott / Uniflott imprégné K467

Plâtre spécial de jointoiement

Matériau
Domaine d'utilisation
Propriétés particulières
Mode d'emploi
Besoin en matériel

Matériau

Constitution du matériau

Knauf Uniflott est un matériau poudreux à base de plâtre spécial, amélioré de matières synthétiques et d'adjuvants pour son utilisation spécifique.

Knauf Uniflott imprégné est en plus traité et spécialement adapté aux plaques de plâtre imprégneés.

Stockage

Dans un endroit sec et sur des palettes en bois. Se conserve environ 6 mois. Bien fermer les sacs déchirés ou entamés et les utiliser en premier.

Références de commande

Sac de 5 kg	N° d'article 00003115
Sac de 25 kg	N° d'article 00003114
Sac de 5 kg imprégné	N° d'article 00005697

Domaine d'utilisation

Le Knauf Uniflott/Uniflott imprégné sera utilisé pour:

- la finition à la main de plaques de plâtre Knauf imprégné ou non
- le jointoiement sans bande d'armature

des plaques de plâtre Knauf aux bords suivants :

- HRK (bord demi-rond)
- HRAK (bord demi-rond et aminci)
- SKF (bord biseauté)
- des plaques vidiwall
- des chapes sèches

Knauf Uniflott est également utilisé comme première phase de travail sur les plaques perforées aux bords SK (bords coupés droits).

Recommandations:

Les plaques de plâtre coupées sur chantier doivent être biseautées à l'aide d'un rabot HRAK, dépoussiérées avant d´être jointoyées et rénforcées par une bande.

Propriétés particulières

- poudreux
- se mélange sans former de grumeaux
- liant à base de plâtre spécial
- bonne adhérence
- consistance onctueuse et malléable
- mise en oeuvre aisée
- ponçage facile
- séchage rapide
- durcissement rapide
- grand pouvoir de rétention d'eau
- nettoyage facile des outils et récipients
- Uniflott imprégné est hydrofuge
- Uniflott imprégné est coloré en vert

Knauf, Zone Industrielle, B-4480 Engis
☎ 04.273.83.11, Fax 04.273.83.30, http://www.knauf.be

Knauf Uniflott / Uniflott imprégné K467

Plâtre spécial de jointoiement

Mode d'emploi
Besoin en matériel

Mode d'emploi

Support
Les plaques de plâtre, les chapes sèches à base de plâtre ou fibro-plâtre ainsi que les plaques Vidiwall, doivent être solidement fixées sur un support porteur. Elles doivent être sèches, propres et les zones à jointoyer doivent être dépoussiérées. Des dégâts éventuels sont à réparer avec le Knauf Uniflott/Uniflott imprégné.
Les plaques vidiwall seront posées avec un joint ouvert de 5 à 7 mm qui sera ultérieurement comblé.

Gâchage
Saupoudrer le Knauf Uniflott/Uniflott imprégné dans de l'eau propre et froide, jusqu'à ras de la surface (max. 2,5 kg dans env. 1,2 l d'eau). Laisser mûrir durant 2-3 minutes et le mélanger sans ajouts avec une petite truelle jusqu'à obtention d'une pâte onctueuse.

Mise en oeuvre
En deux couches au moins, selon la qualité de finition exigée de la cloison ou du plafond. Remplir les joints sans bande d'armature et enlever l'excédent après une cinquantaine de minutes. Ensuite, effectuer la seconde application à l'aide de la spatule large de manière à obtenir une surface lisse. Obturer également les têtes de vis. Ne pas utiliser du matériel qui fait sa prise.
Si nécessaire, poncer légèrement le Knauf Uniflott avec le bloc à poncer.
Nettoyer les outils directement après usage à l'eau.

Température de mise en oeuvre
Si des changements dimensionnels dans les plaques de plâtre ne sont plus à craindre suite aux influences hygrométriques et de température, alors les joints peuvent être parachevés. Le jointoyage se fera après l'épandage de l'asphalte chaud sur le sol. **La température ambiante et la température du support seront d'au moins + 10 °C.**

Temps de mise en oeuvre
Environ 45 minutes entre le saupoudrage dans l'eau et le début de la prise.
Des restes de Knauf Uniflott dans le récipient ou sur l'outillage accélèrent le temps de prise. **Dès que la prise du mélange a commencé, ne plus mettre le matériau en oeuvre.** Ne pas essayer de retarder la prise en ajoutant de l'eau ou en remuant : la prise est irréversible et la malléabilité du produit ne serait qu'apparente.

Besoin en matériel (jointoiement en kg/m²)

Type de plaque/épaisseur	plafond	cloison	cloison de doublage et doublage	chape sèche
12,5 mm plaque de plâtre	0,3	0,5	0,25	-
15 mm plaque de plâtre	0,35	0,6	0,3	-
18 mm plaque de plâtre	0,4	0,7	0,35	-
2 x 12,5 plaque de plâtre	0,5	0,8	0,4	-
15 + 15 mm plaque de plâtre	0,6	-	-	-
10/12,5 mm plaque Vidiwall	env. 0,2	env. 0,4	env. 0,2	-
2 x 12,5 mm chape sèche F145	-	-	-	0,1
20/25 mm chape sèche Vidifloor	-	-	-	env. 0,1
30 mm chape sèche Vidifloor avec isolant	-	-	-	env. 0,1

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état les plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations.

Tous droits réservés. Modifications et reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.